

Pistolenschaum flexibel

- ▶ Profiqualität
- ▶ Hochelastisch

Merkmale

- ▶ Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen
- ▶ Baustoffklasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualität)
- ▶ EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
- ▶ Geprüfte Fugenschalldämmung ≥ 64 dB
- ▶ Geprüfte Wärmeleitfähigkeit $0,035$ W/(m K) (DIN 18159-1)
- ▶ Geprüfte Luftdurchlässigkeit $a < 0,1$ m³ (DIN 18542)
- ▶ Geprüfter Diffusionswiderstand $\mu = 22$ (DIN EN ISO 12572)
- ▶ Ausbeute ca. 41 Liter
- ▶ Feinporige Zellstruktur

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Optimale Dosierbarkeit
- ▶ Verarbeitbar ab -10°C Umgebungstemperatur
- ▶ Schneidfähig nach ca. 10 Minuten
- ▶ Überputz- und überstreichbar
- ▶ Schnelle Aushärtung

Anwendungsbereiche

- ▶ Geeignet für die Fenster- und Türenmontage gem. geltenden RAL-Richtlinien
- ▶ Montage, Abdichten und Isolieren von Bauelementen in Bereichen mit erhöhter Bauteilbewegung z. B. in der Altbausanierung, Stahlbau, Fachwerkbau usw.
- ▶ Ideal auch zum dauerelastischen Füllen von Hohlräumen geeignet



Zubehör für die perfekte Anwendung
 PU-Universalreiniger 500 ml
 Art.-Nr. 280 502
 NBS-Pistole „BlackStar“
 Art.-Nr. 907 751 1
 NBS-Pistole „Blue“
 Art.-Nr. 907 751 001

Pistolenschaum flexibel

Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 280 754

Einsatzbereich

- ▶ Fenstersetzer
- ▶ Holzbau
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Zimmereihandwerk

Verarbeitung

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. **beko Pistolenschaum flexibel** auf eine NBS-Pistole montieren und ca. 20-mal kräftig schütteln. Danach Schaum gleichmäßig auftragen. Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischengefeuchtet werden. Nach Gebrauch Dose auf der Pistole belassen.

Hinweise

- ▶ Nach Abnahme der leeren Dose muss die Pistole mit **beko PU-Universalreiniger** gründlich gesäubert werden
- ▶ Schäumen ab einer Umgebungstemperatur von -10° C. Dosentemperatur mind. +5° C.
- ▶ Frische Schaumflecken mit **beko PU-Universalreiniger** entfernen.
- ▶ Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- ▶ Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend	
Verarbeitbar	ab -10° C (Umgebung), optimal +20° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit, max. +30° C	
Temperatur	beständig von -40° C bis +80° C, kurzfristig +100° C (ausgehärtet)	
Klebfrei	nach 7 bis 10 Minuten	
Schneidbar	nach 10 bis 13 Minuten (20 mm Strang)	
Voll belastbar	nach max. 12 Stunden (20 mm Strang)	
Wasseraufnahme (DIN 53428)	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)	
Fugenschalldämmmaß	≥ 64 dB gemäß Prüfbericht ift Rosenheim	
Wärmeleitfähigkeit (DIN 18159-1)	0,035 W/m·k gemäß Prüfbericht ift Rosenheim	
Luftdurchlässigkeit (DIN 18542)	a < 0,1 m³ gemäß Prüfbericht ift Rosenheim	
Diffusionswiderstand (DIN EN ISO 12572)	μ = 22 gemäß Prüfbericht ift Rosenheim	
Baustoffklasse	Klasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualität)	
Farbe	beige	
Rohdichte	ca. 14 kg/m³	
Zelligkeit	feinporig	
Schaumvolumen	ca. 41 Liter Ausbeute (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	15 Monate bei +20° C	
Lagerung	von +5° C bis +30° C, trocken	
Inhalt / Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 07/2020 Art.-Nr. 280 754 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technische Infos:

www.beko-group.com